

# 817 R1 Xispal RS

Rev. 3

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
CAMISA / SHIRT

Composición / Composition:  
**30% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**  
**30% Viscosa / Viscose**  
**20% Algodón / Cotton**  
**19% Poliamida / Polyamide**  
**1% Antiestático / Antistatic**



817 R1 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		IEI / Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )	170 ± 5%	UNE 40339	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 1		
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 15797	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	5 washes	50 washes	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	400 ± 5% 350 ± 5%	400 ± 5% 350 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-2
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 6,0 cal/cm <sup>2</sup> 4rA Class I	ATPV: 5,1 cal/cm <sup>2</sup> ELIM: 4,8 cal/cm <sup>2</sup> 4rA Class I	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/5
ANTIÁCIDO / ANTACID (opcional/optional)*	Pass	No tested	EN 13034
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass <sup>1</sup>	EN 20471

\*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.  
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

<sup>1</sup>Condiciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C)


# 817 R1 Xispal RS

Rev. 3

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas  
Oil & Gas



Electricidad  
Electricity



Petroquímicas  
Petrochemistry



Policia  
Policemen



Bomberos  
Firemen

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C)



Colores disponibles / Available colors:



**Amarillo HV**  
HV Yellow



**Naranja 20**  
Orange 20



**Azulina 50**  
Royal Blue 50



**Gris 80**  
Grey 80



**Gris 82**  
Grey 82



**Marino 70**  
Navy Blue 70



**Marino 60**  
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.