

330 Anti-corte

Rev. 8

Uso recomendado/
Recommended end-use:
RIESGO AL CORTE/
CUTTING RISK

Composición/Composition:
41 % Polietileno/Polyethylene
39 % Poliéster/Polyester
20 % Fibra de vidrio/Fiberglass

330 Anti-corte

LIGAMENTO/LIGAMENT	Punto Liso/Knit	
PESO/WEIGHT (g/m²)	300	EN 12127
ANCHO/WIDTH (cm)	160 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN PUNCTURE RESISTANCE	Level 3	Test 6.5 (EN 388)
TDM (RESISTENCIA AL CORTE POR OBJETOS AFILADOS) RESISTANCE TO CUTTING BY SHARP OBJECTS	Level E	Test 6.3 (EN 388)
RESISTENCIA AL RASGADO TEAR RESISTANCE	Level 4	Test 6.4 (EN 388)
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	Level 1	Test 6.1 (EN 388)
MIGRACIÓN GLOBAL Y ESPECÍFICA EN ALIMENTOS GLOBAL AND SPECIFIC MIGRATION IN FOOD	Pass	EN 1186-3-14 

330 Anti-corte

Rev. 8

Sectores recomendados/Recommended use:



Cristalera
Glass Foundry



Alimentos
Food industry

Normativas para prenda/Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (30°C)/Washing instructions EN ISO 6330 (30°C) :



*Evitar utilizar suavizantes/Avoid using softeners

Colores disponibles/Available colors:



Blanco
White



Negro
Black