

330 Anti-corte

Rev. 7

Uso recomendado /
Recommended end-use:
RIESGO AL CORTE /
CUTTING RISK

Composición / Composition:
41% Polietileno / Polyethylene
39% Poliéster / Polyester
20% Fibra de vidrio / Fiberglass

330 Anti-corte

LIGAMENTO / LIGAMENT	Punto Liso / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	300	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	130 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN PUNCTURE RESISTANCE	Level 3	Test 6.5 (EN 388)
TDM (RESISTENCIA AL CORTE POR OBJETOS AFILADOS) RESISTANCE TO CUTTING BY SHARP OBJECTS	Level E	Test 6.3 (EN 388)
RESISTENCIA AL RASGADO TEAR RESISTANCE	Level 4	Test 6.4 (EN 388)
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	Level 1	Test 6.1 (EN 388)
MIGRACIÓN GLOBAL Y ESPECÍFICA EN ALIMENTOS GLOBAL AND SPECIFIC MIGRATION IN FOOD	Pass	EN 1186-3-14 

330 Anti-corte

Rev. 7

Sectores recomendados / Recommended use:



Cristalera
Glass Foundry



Alimentos
Food industry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (30°C) / Washing instructions EN ISO 6330 (30°C) :



*

*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Negro
Black