

410 Stretch Tecvin

Rev. 6

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN
/ JACKET AND PANTS

Composición / Composition:
92,5% M-Aramida / M-Aramide
5% P-Aramida / P-Aramide
1,5% Elastómero / Elastomer
1% Antiestático / Antistatic



410 Stretch Tecvin

LIGAMENTO / LIGAMENT	Sarga / Twill	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	220 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN ISO 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	1300 ± 5% 1000 ± 5%	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA AL RASGADO TEAR RESISTANCE (N)	45 ± 5% 44 ± 5%	EN ISO 13937-2
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	50 washes	
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	EN ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	EN ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	4rA APC 1	EN IEC 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149-3/5

410 Stretch Tecvin

Rev. 6

Sectores recomendados / Recommended use:



Bomberos
Firemen



Policia
Policemen



Militar
Army

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.