

427 Rip-Stop Tecvin

Rev. 10

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN /
JACKET & PANTS /
PRENDAS PARA FORESTALES

Composición / Composition:
60% Viscosa FR / FR Viscose
39% M-Aramida / M-Aramide
1% Antiestático / Antistatic



427 Rip-Stop Tecvin

LIGAMENTO / LIGAMENT	Sarga / Twill		
PESO / WEIGHT (gr/m²)	270 ± 5%	EN 12127	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3		
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN ISO 12945-2	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	990 ± 5% 730 ± 5%	1000 ± 5% 740 ± 5%	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA AL RASGADO TEAR RESISTANCE (N)	80 ± 5% 65 ± 5%	68 ± 5% 48 ± 5%	EN ISO 13937-2
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
RESISTENCIA AL CALOR 260°C HEAT RESISTANCE 260°C	No tested	Pass	ISO 17493 (EN ISO 15384)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	No tested	EN ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	C1	EN ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
FORESTAL / FOREST MEN	No tested	Pass	EN ISO 15384
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA WATER VAPOUR RESISTANCE (Ret)	Pass	Pass	EN ISO 11092 (EN ISO 15384)
RESISTENCIA TÉRMICA THERMAL RESISTANCE (Rct)	Pass	Pass	EN ISO 11092 (EN ISO 15384)
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149-3/5
ARCO ELÉCTRICO / ARC FLASH	4kA APC 1	No tested	EN IEC 61482-1-2


427 Rip-Stop Tecvin

Rev. 10

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity




Forestal
Forestmén



Cristalera
Glass Foundry



Policia
Policemen



Militar
Army

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (60°C) / Washing instructions EN ISO 6330 (60°C):



Colores disponibles / Available colors:



Amarillo 1013
Yellow 1013



Verde 1016
Green 1016



Marino 60
Navy Blue 60

* Opciones vigoré o plancha / Melange o full dyed

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

