

# 427 Rip-Stop Tecvin

Rev. 10

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
CAZADORA Y PANTALÓN /  
JACKET & PANTS /  
PRENDAS PARA FORESTALES

Composición / Composition:  
**60% Viscosa FR / FR Viscose**  
**39% M-Aramida / M-Aramide**  
**1% Antiestático / Antistatic**



427 Rip-Stop Tecvin

|                                                                   |                      |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| LIGAMENTO / LIGAMENT                                              | Sarga / Twill        |                       |                      |
| PESO / WEIGHT (gr/m²)                                             | 270 ± 5%             | UNE 40339             |                      |
| ANCHO / WIDTH (cm)                                                | 160 ± 3              |                       |                      |
| ENCOGIMIENTO AL LAVADO<br>WASHING SHRINKAGE                       | 3%                   | UNE-EN ISO 15797      |                      |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)                                 | 4                    | EN 12945-2            |                      |
| PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT                                    | Standard requirement | 50 washes             |                      |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)<br>TENSILE STRENGTH (N W x F) | 990 ± 5%<br>730 ± 5% | 1000 ± 5%<br>740 ± 5% | UNE-EN ISO 13934-1   |
| RESISTENCIA AL RASGADO<br>TEAR RESISTANCE (N)                     | 80 ± 5%<br>65 ± 5%   | 68 ± 5%<br>48 ± 5%    | UNE-EN 13937-2       |
| INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY                                   | A1-A2                | A1-A2                 | EN ISO 25 (EN 11612) |
| RESISTENCIA AL CALOR 260°C<br>HEAT RESISTANCE 260°C               | No tested            | Pass                  | ISO 17493 (EN 15384) |
| CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT                                | B1                   | No tested             | ISO 9151             |
| CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT                                     | C1                   | C1                    | ISO 6942             |
| CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT                                 | F1                   | F1                    | EN ISO 12127-1       |
| FORESTAL / FOREST MEN                                             | No tested            | Pass                  | EN 15384             |
| RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA<br>WATER VAPOUR RESISTANCE (Ret)     | Pass                 | Pass                  | ISO 11092 (EN 15384) |
| RESISTENCIA TÉRMICA<br>THERMAL RESISTANCE (Rct)                   | Pass                 | Pass                  | ISO 11092 (EN 15384) |
| ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC                                         | Pass                 | Pass                  | EN 1149/3/5          |
| ARCO ELÉCTRICO / ARC FLASH                                        | 4kA APC I            | No tested             | EN 61482-1-2         |


# 427 Rip-Stop Tecvin

Rev. 10

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas  
Oil & Gas



Electricidad  
Electricity




Forestal  
Forestmén



Cristalera  
Glass Foundry



Policia  
Policemen



Militar  
Army

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C):



Colores disponibles / Available colors:



**Amarillo 1013**  
Yellow 1013



**Verde 1016**  
Green 1016



**Marino 60**  
Navy Blue 60

\* Opciones vigoré o plancha / Melange o full dyed

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

