

# 443 Tecvin

Rev. 6

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
CAMISA / SHIRT

Composición / Composition:  
**65% Viscosa FR / FR Viscose**  
**30% M-Aramida / M-Aramide**  
**5% P-Aramida / P-Aramide**



LIGAMENTO / LIGAMENT	IEI / Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )	145 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	640 ± 5% 350 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN 15797
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 5.1 cal/cm <sup>2</sup> 4kA APC 1	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
RESISTENCIA VAPOR DE AGUA WATER VAPOR RESISTANCE	1,1274 m <sup>2</sup> Pa/W	EN 11092
PERMEABILIDAD AL AIRE AIR PERMEABILITY	739,0 l/m <sup>2</sup> /seg	ISO 9237
ANTIESTÁTICO (Opcional) ANTISTATIC (Optional)	Pass	EN 1149/3/5


# 443 Tecvin

Rev. 6

Sectores recomendados / Recommended use:



Forestal  
Forestmans



Electricidad  
Electricity



Policia  
Policemen

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:

Opciones vigoré o plancha / Melange o full dyed

**Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.**  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.