

443 Tecvin

Rev. 7

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAMISA / SHIRT

Composición / Composition:
65% Viscosa FR / FR Viscose
30% M-Aramida / M-Aramide
5% P-Aramida / P-Aramide



443 Tecvin

LIGAMENTO / LIGAMENT	IE1 / Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	145 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	640 ± 5% 350 ± 5%	EN ISO 13934-1
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN ISO 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	EN ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	EN ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: Category I 4kA APC 1	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN IEC 61482-1-2
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA WATER VAPOR RESISTANCE (Ret)	1,1274 m ² Pa/W	EN ISO 11092
PERMEABILIDAD AL AIRE AIR PERMEABILITY	739,01/m ² /seg	EN ISO 9237
ANTIESTÁTICO (Opcional) ANTISTATIC (Optional)	Pass	EN 1149-3/5


443 Tecvin

Rev. 7

Sectores recomendados / Recommended use:



Forestal
Forestmen



Electricidad
Electricity



Policia
Policemen

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:

Opciones vigoré o plancha / Melange o full dyed

Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.