

513 Antistatic

Rev.5

Uso recomendado /
Recommended end-use:
PRENDAS ANTIESTÁTICAS /
ANTISTATIC GARMENTS

Composición / Composition:
70% Poliéster / Polyester
28% Algodón / Cotton
2% Antiestático / Antistatic




513 Antistatic

LIGAMENTO / LIGAMENT	1E1 / Tafetan	
DENSIDAD (hilos/cm) DENSITY (yarns/cm)	33 ± 1 24 ± 1	UNE-EN 1049/2
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	130 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	850 ± 5% 500 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN 15797
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Decay time (1000V)	Resistividad superficial
Tejido inicial / Original fabric Lavado N.10 / Wash N.10 Lavado N.20 / Wash N.20	0,45 s 0,52 s <1 s	2,6 x 10e6 Ω 6,3 x 10e6 Ω 6,9 x 10e6 Ω EN 1149/1/3/5

513 Antistatic

Rev. 5

Sectores recomendados / Recommended use:



Electrónica
Electronics


Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Azul 54
Blue 54



Gris 113
Grey 113



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

