

513 Antistatic

Rev.5

Uso recomendado /
Recommended end-use:
PRENDAS ANTIESTÁTICAS /
ANTISTATIC GARMENTS

Composición / Composition:
70% Poliéster / Polyester
28% Algodón / Cotton
2% Antiestático / Antistatic




513 Antistatic

LIGAMENTO / LIGAMENT	1E1/ Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	130 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	950 ± 5% 550 ± 5%	EN ISO 13934-1
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149-1-3/5

513 Antistatic

Rev. 5

Sectores recomendados / Recommended use:



Electrónica
Electronics


Normativas para prenda / Standard for garments:




Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):




Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Azul 54
Blue 54



Gris 113
Grey 113



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.



STANDARD
100

2013OK0544
AITEK