

514 NSP Antistatic

Rev. 4

Uso recomendado /
Recommended end-use:
PRENDAS ANTIESTÁTICAS /
ANTISTATIC GARMENTS

Composición / Composition:
70% Poliéster / Polyester
28% Algodón / Cotton
2% Antiestático / Antistatic




514 NSP Antistatic

| LIGAMENTO / LIGAMENT | | IEI / Tafetan | |
|--|----------------------------|--|--------------------|
| DENSIDAD (hilos/cm) DENSITY (yarns/cm) | 34 ± 1 20 ± 1 | | UNE-EN 1049/2 |
| PESO / WEIGHT (gr/m ²) | 190 ± 5% | | UNE 40339 |
| ANCHO / WIDTH (cm) | 160 ± 3 | | |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F) | 1100 ± 5% 900 ± 5% | | UNE-EN ISO 13934-1 |
| ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE | 3% | | EN 15797 |
| PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT | | Standard requirement | |
| ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC | Decay time (1000V) | Resistividad superficial | |
| Tejido inicial / Original fabric Lavado N.10 / Wash N.10 Lavado N.20 / Wash N.20 | 0,25 s 0,25 s 0,57 s | 2,6 x 10e6 Ω 5,0 x 10e5 Ω 1,0 x 10e6 Ω | EN 1149/1/5 |

514 NSP Antistatic

Rev. 4

Sectores recomendados / Recommended use:



Electrónica
Electronics


Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Azul 54
Blue 54

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

