

520 Antistatic

Rev. 7

Uso recomendado /
Recommended end-use:
PRENDAS ANTIESTÁTICAS
/ ANTISTATIC GARMENTS

Composición / Composition:
99% Poliéster / Polyester
1% Antiestático / Antistatic



520 Antistatic

LIGAMENTO / LIGAMENT	Sarga / Twill	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	150 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	1200 ± 5% 800 ± 5%	EN ISO 13934-1
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149-1-3/5
ANTIÁCIDO / ANTIACID* (opcional/optional)	Pass	EN 13034
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	EN ISO 20471

*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

520 Antistatic

Rev. 7

Sectores recomendados / Recommended use:



Pintura
Paint



Sala blanca
Clean room



Laboratorio
Lab Room


Normativas para prenda / Standard for garments:




Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):




Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Azul 54
Blue 54



Verde 10
Green 10



Gris 113
Grey 113



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.