

816 Xispal RS

Rev. 9

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAMISETA INTERIOR /
T-SHIRT & KNITTED
UNDERWEAR

Composición / Composition:
50% Algodón / Cotton
39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
10% Viscosa / Viscose
1% Antiestático / Antistatic



816 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		Punto liso / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)		160 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		4	EN ISO 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		Standard requirement	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY		A1-A2	50 washes A1-A2 EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT		B1	B1 EN ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT		C1	C1 EN ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT		F1	F1 EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC		ATPV: Category I ATPV: 6,40 cal/cm² ELIM: 4,80 cal/cm² 4kA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) ATPV: 6,94 cal/cm² ELIM: 6,10 cal/cm² 4kA APC I EN IEC 61482-1-1 EN IEC 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC		Pass	Pass EN 1149-3/5


816 Xispal RS

Rev. 9

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Policia
Policemen



Forestal
Forestmen



Bomberos
Firemen

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C) / Washing instructions EN ISO 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Naranja 20
Orange 20



Gris 80
Grey 80



Gris 82
Grey 82



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.