

822 R1 Xispal RS

Rev. 10

Uso recomendado /
Recommended end-use:
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:
30% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
30% Viscosa / Viscose
20% Algodón / Cotton
19% Poliamida / Polyamide
1% Antiestático / Antistatic



822 R1 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		Burbuja / Bubble	
PESO / WEIGHT (gr/m²)		220 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	B1	EN ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	C1	EN ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: Category II	No tested	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
	ATPV: 6,7 cal/cm² ELIM: 4,5 cal/cm² 4kA APC I	4kA APC I	EN IEC 61482-1-1 EN IEC 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149-3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass	EN ISO 20471


822 R1 Xispal RS

Rev. 10

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas




Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry



Policia
Policemen



Militar
Army

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C) / Washing instructions EN ISO 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.