

825 R1 Stretch Xispal RS

Rev. 12

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN
ELÁSTICO /
ELASTIC JACKET & PANTS

Composición / Composition:

40% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
24% Algodón / Cotton
21% Poliamida / Polyamide
9.5% Viscosa / Viscose
4.5% Elastómero / Elastomer
1% Antiestático / Antistatic



825 R1 Stretch Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Sarga / Twill		
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	250 ± 5%	UNE 40339	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 5		
PILLING MARTINDALE (5,000 cycles)	4	EN 12945-2	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 15797	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	1400 ± 5% 600 ± 5%	1400 ± 5% 550 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1	A1	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/2 EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY ¹	Pass	Pass	EN 20471
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*	Pass	Pass	EN 13034
ARCO ELÉCTRICO	No Tested	ATPV: 11 cal/cm ² ELIM: 7,6 cal/cm ² 4 kA APC I	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2

*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

¹ Condiciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C)


825 R1 Stretch Xispal RS

Rev. 12

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry



Bomberos
Firemen



Policia
Policemen

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Marino 70
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.



STANDARD
100

2008AN2098
AITEX