

825 R1 Stretch Xispal RS

Rev. 14

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN
ELÁSTICO /
ELASTIC JACKET & PANTS

Composición / Composition:
40% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
24% Algodón / Cotton
21% Poliamida / Polyamide
9.5% Viscosa / Viscose
4.5% Elastómero / Elastomer
1% Antiestático / Antistatic



825 R1 Stretch Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		Sarga / Twill	
PESO / WEIGHT (gr/m²)		250 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		4	EN ISO 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		Standard requirement	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)		1300 ± 5% 540 ± 5%	1400 ± 5% 550 ± 5% EN ISO 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY		A1	A1 EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT		B1	B1 EN ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT		C1	C1 EN ISO 6942
RESIST. A GRAN SALPICADURA DE HIERRO IRON BIG SPLASH RESISTANCE (1400°C)		E2	No tested EN ISO 9185:2007
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT		F1	F1 EN ISO 12127-1
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC		Pass	Pass EN 1149-3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY¹		Pass	Pass EN ISO 20471
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*		Pass	Pass EN 13034
ARCO ELÉCTRICO		ATPV: 9,3 cal/cm² ELIM: 5,8 cal/cm² No tested	ATPV: 11 cal/cm² ELIM: 7,6 cal/cm² 4 kA APC 1 EN ISO 61482-1-1 EN ISO 61482-1-2

*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

¹Condiciones de lavado EN ISO 6330 (60°C) / Washing instructions EN ISO 6330 (60°C)


825 R1 Stretch Xispal RS

Rev. 14

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry



Bomberos
Firemen



Policía
Policemen



Fundiciones (Fe)
Foundries (Fe)

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Marino 70
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

Tejido para EPI (Equipo de Protección Individual) / PPE fabric (Personal Protective

Según reglamento UE 2024/2462 de 19/9/2024 se ha permitido el uso de ciertos compuestos del ácido undecafluorohexanoico (PFHxA) y sus sales para los equipos de protección individual destinados a proteger los usuarios contra riesgos incluidos en el ámbito de aplicación de la categoría de riesgo III, letras a), c) a f), h) y l) del Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425.

According to EU Regulation 2024/2462 of 19/9/2024, the use of certain compounds of undecafluorohexanoic acid (PFHxA) and its salts has been permitted for personal protective equipment intended to protect users against risks included in the scope of risk category III, letters a), c) to f), h) and l) of Annex I to Regulation (EU) 2016/425.

