

# 826 R1 Xispal RS

Rev. 1

Recommended end-use /  
Usos recomendados:  
WINTER KNITTED  
UNDERWEAR & T-SHIRT /  
CAMISETAS Y PRENDAS  
INTERIORES INVIERNO

Composition / Composición:

**30% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**  
**30% Viscosa / Viscose**  
**20% Algodón / Cotton**  
**19% Poliamida / Polyamide**  
**1% Antiestático / Antistatic**



826 R1 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Knit Interlock	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m <sup>2</sup> )	7,60 ± 5% 260 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 2 160 ± 5	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	UNE EN ISO 6330
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/3/5
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: Category II 4kA APC 1	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
HIGH VISIBILITY ALTA VISIBILIDAD	Pass	EN 20471

MADE IN MEXICO


# 826 R1 Xispal RS

Rev. 1

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas  
Petróleo y gas



Electricity  
Electricidad



Petrochemistry  
Petroquímicas



Firemen  
Bomberos




Policemen  
Policía

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



\*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60  
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.