

826 Xispal RS

Rev. 5

Recommended end-use /
Uso recomendado:
WINTER POLO & T-SHIRT /
CAMISETAS Y POLO
INVIERNO

Composition / Composición:
50% Cotton / Algodón
39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
10% Viscose / Viscosa
1% Antistatic / Antiestático



826 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Knit Interlock	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	7,60 ± 5% 260 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 2 160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	UNE EN ISO 6330
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	ISO 6942
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: 13 cal/cm² HAF: 85% 4kA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/3/5


826 Xispal RS

Rev. 5

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Firemen
Bomberos



Policemen
Policía

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.