

826 Xispal RS

Rev. 7

Recommended end-use /
Uso recomendado:
WINTER POLO & T-SHIRT /
CAMISETAS Y POLO
INVIERNO

Composition / Composición:

50% Cotton / Algodón

39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F

10% Viscose / Viscosa

1% Antistatic / Antiestático



826 Xispal RS

| | | |
|--|--|--|
| LIGAMENT LIGAMENTO | Knit Interlock | |
| WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²) | 7,60 ± 5% 260 ± 5% | EN 12127 |
| WIDTH (in) ANCHO (cm) | 63 ± 2 160 ± 5 | |
| PILLING MARTINDALE (5,000 cycles) | 4 | EN ISO 12945-2 |
| WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO | 5% | EN ISO 6330 / EN ISO 5077 |
| PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO | Standard requirement | |
| INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD | A1-A2 | EN ISO 15025 (EN ISO 11612) |
| CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO | B1 | EN ISO 9151 |
| RADIANT HEAT CALOR RADIANTE | C1 | EN ISO 6942 |
| CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO | F1 | EN ISO 12127-1 |
| ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO | ATPV: Category II 4trA APC I | ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN IEC 61482-1-2 |
| ANTISTATIC ANTIESTÁTICO | Pass | EN 1149-3/5 |


826 Xispal RS

Rev. 7

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Firemen
Bomberos



Policemen
Policía

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.