

# 830 R1 Xispal RS

Rev. 5

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
CAZADORA Y PANTALÓN /  
JACKET & PANTS

Composición / Composition:

**48% Algodón / Cotton**  
**38% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**  
**10% Viscosa / Viscose**  
**3% Poliamida / Polyamide**  
**1% Antiestático / Antistatic**



830 R1 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	3/2 b4,1 / Sateen		
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )	300 ± 5%	UNE 40339	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3		
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 15797	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	1500 ± 5% 840 ± 5%	1400 ± 5% 820 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN ISO25 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	BI	BI	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	CI	CI	ISO 6942
RESIST. A GRAN SALPICADURA. BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (780°C)	DI	ISO 9185
	IRON (1400°C)	EI	ISO 9185
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	FI	FI	EN ISO 12127-1
SOLDADURA / WELDING	Class 1	Class 1	EN 11611
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 9,90 cal/cm <sup>2</sup> ELIM: 8,60 cal/cm <sup>2</sup> 4rA APC 1	No tested	EN 61482-1-1
		4rA APC 1	EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3/5
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*	Pass	No tested	EN 13034
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY <sup>1</sup>	Pass <sup>1</sup>	Pass <sup>1</sup>	EN 20471

\*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.  
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

<sup>1</sup>Condiciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C)

# 830 R1 Xispal RS

Rev. 5


Sectores recomendados / Recommended use:



Fundiciones (Fe/Al)  
Foundries (Fe/Al)



Petróleo y gas  
Oil & Gas



Electricidad  
Electricity



Petroquímicas  
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV  
HV Yellow



Marino 70  
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

