

# 843 Xispal RS

Rev. 6

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
CAZADORA Y PANTALÓN /  
JACKET & PANTS

Composición / Composition:

**52% Algodón / Cotton**

**37% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**

**10% Viscosa / Viscose**

**1% Antiestático / Antistatic**



LIGAMENTO / LIGAMENT		3/2 b4,1 / Sateen	
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )		430 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		3%	UNE-EN ISO 15797
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		Standard requirement	50 washes
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)		1550 ± 5% 750 ± 5%	1200 ± 5% 850 ± 5% UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY		A1-A2	A1-A2 EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE		B1	B1 ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT		C1	C1 ISO 6942
RESIST. A GRAN SALPICADURA. BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (780°C)	D3	D3 ISO 9185
	IRON (1400°C)	E3	E3 ISO 9185
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT		F1	F1 EN ISO 12127-1
SOLDADURA / WELDING		Class 2	Class 2 EN 11611
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC		ATPV: Category II 4rA APC I	No tested 4rA APC I ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC <sup>2</sup>		Pass	Pass EN 1149/3/5
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*		Pass	No tested EN 13034
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY <sup>1</sup>		Pass <sup>1</sup>	Pass <sup>1</sup> EN 20471

<sup>1</sup>Condiciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C)

<sup>2</sup>Opcional / Optional

\*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.  
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

# 843 Xispal RS

Rev. 6


Sectores recomendados / Recommended use:



Cementeras  
Cement Plant



Fundiciones (Fe/Al)  
Foundries (Fe/Al)



Electricidad  
Electricity



Soldadura  
Welding

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Naranja 20  
Orange 20



Azulina 50  
Royal Blue 50



Gris 80  
Grey 80



Marino 70  
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.