

919 Valen-t

Rev. 8

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAMISA INTERIOR /
T-SHIRT & KNITTED
UNDERWEAR

Composición / Composition:
35% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
30% Algodón / Cotton
20% Viscosa / Viscose
14% P-Aramida / P-Aramide
1% Antiestático / Antistatic




919 Valen-t

LIGAMENTO / LIGAMENT	Interlock / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	190 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN ISO 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	EN ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	EN ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: Category II ATPV: 11,0 cal/cm² ELIM: 9,9 cal/cm² 4kA APC I	ASTM F1959 (ASTM F1506) EN IEC 61482-1-1 EN IEC 61482-1-2
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	EN ISO 20471
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149-3/5

919 Valen-t

Rev. 8

Sectores recomendados / Recommended use:



Electricidad
Electricity

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C) / Washing instructions EN ISO 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Marino 70
Navy Blue 70



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.