

Cardigan Xispal RS

Rev. 9

Uso recomendado /
Recommended end-use:
PUÑOS Y CUELLOS /
CUFFS & NECKS

Composición / Composition:

50% Algodón / Cotton

39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F

10% Viscosa / Viscose

1% Antiestático / Antistatic



LIGAMENTO / LIGAMENT	Canalé / Rib Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	360 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	50 ± 3 Tubular	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	EN 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD INFLAMABILITY	A1	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	EN 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C2	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: Category II	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149/3/5


Cardigan Xispal RS

Rev. 9

Sectores recomendados / Recommended use:

COMPLEMENTO DE CONFECCIÓN / MANUFACTURED COMPLEMENT

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Gris 80
Grey 80

Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.