

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
WIRING COATING /  
RECUBRIMIENTO DE  
CABLEADO

Composition / Composición:  
50% P-Aramida / P-Aramide  
50 % Polyurethane / Poliuretano

|                                                                   |                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| LIGAMENT<br>LIGAMENTO                                             | 1E1/ Tafetan           |                             |
| WEIGHT (oz sq yd)<br>PESO (gr/m²)                                 | 10,18 ± 5%<br>345 ± 5% | EN 12127                    |
| WIDTH (in)<br>ANCHO (cm)                                          | 39,37 ± 1,2<br>100 ± 3 |                             |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)                                 | 5                      | EN ISO 12945-2              |
| TENSILE STRENGTH (N W x F)<br>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) | 3200 ± 5%<br>2900 ± 5% | EN ISO 13934-1              |
| WASHING SHRINKAGE<br>ENCOGIMIENTO AL LAVADO                       | 3%                     | EN ISO 15797 / EN ISO 5077  |
| INFLAMMABILITY<br>INFLAMABILIDAD                                  | A1                     | EN ISO 15025 (EN ISO 11612) |

Recommended use / Sectores recomendados:

AUTOMOTIVE

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C):

