

513 Antistatic

Rev. 6

Recommended end-use /
Uso recomendado:
ANTISTATIC GARMENTS /
PRENDAS ANTIESTÁTICAS

Composition / Composición:
70 % Polyester / Poliéster
28 % Cotton / Algodón
2 % Antistatic / Antiestático




513 Antistatic

LIGAMENT LIGAMENTO	Tafetan 1E1	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	3,80 ± 5% 130 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 1,2 160 ± 3	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	850 ± 5% 500 ± 5%	EN ISO 13934-1
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-1-3/5

513 Antistatic

Rev. 6

Recommended use / Sectores recomendados:



Electronics
Electrónica


Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



White
Blanco

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.