

# 520/7 Antistatic

Rev. 3

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
ANTISTATIC GARMENTS /  
PRENDAS ANTIESTÁTICAS

Composition / Composición:  
**98 % Polyester / Poliéster**  
**2 % Antistatic / Antiestático**



520 Antistatic

<b>LIGAMENT</b> <b>LIGAMENTO</b>	<b>Twill</b> <b>Sarga</b>	
<b>DENSITY</b> (yarns/in) <b>DENSIDAD</b> (hilos/cm)	<b>46 ± 1</b> <b>34 ± 1</b>	UNE-EN 1049/2
<b>WEIGHT</b> (oz sq yd) <b>PESO</b> (gr/m <sup>2</sup> )	<b>4,40 ± 5%</b> <b>150 ± 5%</b>	UNE 40339
<b>WIDTH</b> (in) <b>ANCHO</b> (cm)	<b>63 ± 1,2</b> <b>160 ± 3</b>	
<b>WASHING SHRINKAGE</b> <b>ENCOGIMIENTO AL LAVADO</b>	<b>3%</b>	EN 15797
<b>PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT</b>	<b>Standard requirement</b>	
<b>TENSILE STRENGTH</b> (N W x F) <b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</b> (N U x T)	<b>1100 ± 5%</b> <b>600 ± 5%</b>	UNE-EN ISO 13934-1
<b>ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO</b>	<b>Pass</b>	EN 1149/1/3/5
<b>ANTIACID / ANTIÁCIDO</b> (optional/opcional)*	<b>Pass</b>	EN 13034

\* Antacid garments: polymerize 2 minutes at 320°F or add fluorocarbon finish after each washing cycle.  
Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.

MADE IN MEXICO

# 520/7 Antistatic

Rev. 3

Recommended use / Sectores recomendados:



Paint  
Pintura



Clean Room  
Sala Blanca



Lab Room  
Laboratorio

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



White  
Blanco

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.