

812 Xispal RS

Rev. 4

Recommended end-use /
Uso recomendado:
FABRIC FOR LINING /
TEJIDO PARA FORRERIA

Composition / Composición:
50 % Cotton / Algodón
39 % Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
10 % Viscose / Viscosa
1 % Antistatic / Antiestático



812 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Tafetan Plana	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	3,50 ± 5% 120 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	59 ± 1,2 150 ± 3	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	650 ± 5% 200 ± 5%	EN ISO 13934-1
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN ISO 12945-2
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5


812 Xispal RS

Rev. 4

Recommended use / Sectores recomendados :

FABRIC FOR LINING / TEJIDO PARA FORRERIA

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (140°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (60°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.