

816 Xispal RS

Rev. 8

Recommended end-use /
Usos recomendados:
T-SHIRT & KNITTED
UNDERWEAR /
CAMISETA INTERIOR

Composition / Composición:

50% Cotton / Algodón

39% Modified acrylic fibre type-F / Acrilica modificada tipo-F

10% Viscose / Viscosa

1% Antistatic / Antiestático



816 Xispal RS

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| LIGAMENT LIGAMENTO | Knit Punto liso | |
| WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²) | 4,70 ± 5% 160 ± 5% | UNE 40339 |
| WIDTH (in) ANCHO (cm) | 63 ± 2 160 ± 5 | |
| WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO | 5% | EN 6330 |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles) | 4 | EN 12945-2 |
| PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO | Standard Requirement | |
| INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD | A1-A2 | EN 15025 (EN 11612) |
| CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO | B1 | ISO 9151 |
| RADIANT HEAT CALOR RADIANTE | C1 | ISO 6942 |
| CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO | F1 | EN ISO 12127-1 |
| ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO | ATPV: Category I 4rA APC I | ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2 |
| ANTISTATIC ANTIESTÁTICO | Pass | EN 1149/3/5 |

MADE IN MEXICO


816 Xispal RS

Rev. 8

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Policemen
Policía



Firemen
Bomberos



Forestmen
Forestal

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.