

816 Xispal RS

Rev. 10

Recommended end-use /
Usó recomendado:
T-SHIRT & KNITTED
UNDERWEAR /
CAMISETA INTERIOR

Composition / Composición:

50% Cotton / Algodón

39% Modified acrylic fibre type-F / Acrilica modificada tipo-F

10% Viscose / Viscosa

1% Antistatic / Antiestático



816 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Knit Punto liso	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	4,70 ± 5% 160 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 2 160 ± 5	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN ISO 12945-2
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard Requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	EN ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: Category I 4kA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN IEC 61482-1-2
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5


816 Xispal RS

Rev. 10

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Policemen
Policía



Firemen
Bomberos



Forestmen
Forestal

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.