

825 Xispal RS

Rev. 10

Recommended end-use /
Uso recomendado:
JACKET, PANTS &
COVERALL / CAMISOLA,
PANTALÓN Y OVEROL

Composition / Composición:
50% Cotton / Algodón
39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
10% Viscose / Viscosa
1% Antistatic / Antiestático



825 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Twill Sarga	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	7,40 ± 5% 250 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 1,2 160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN ISO 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	900 ± 5% 450 ± 5%	EN ISO 13934-1
INFLAMMABILITY NFLAMABILIDAD	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	EN ISO 6942
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436°F / 780°C)	EN ISO 9185:2025
	IRON (2550°F / 1400°C)	EN ISO 9185:2025
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
WELDING SOLDADURA	Class 1	EN ISO 11611
ANTIACID (Optional)* ANTIÁCIDO (Opcional)*	Pass	EN 13034
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: Category II 4rA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN IEC 61482-1-2
HIGH VISIBILITY ¹ ALTA VISIBILIDAD	Pass	EN ISO 20471
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5

* Antacid garments: polymerize 2 minutes at 320°F or add fluorocarbon finish after each washing cycle /
Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.

¹ Washing instructions EN ISO 6330 (140°F) / Condiciones de lavado EN ISO 6330 (60°C).


825 Xispal RS

Rev. 10

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Foundries (Fe/Al)
Fundiciones (Fe/Al)

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Yellow HV
Amarillo HV



Orange 20
Naranja 20



Grey 80
Gris 80



Blue King 2935C
Azul Rey 2935C



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.