

# 825 Xispal RS

Rev. 11

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
JACKET, PANTS &  
COVERALL / CAMISOLA,  
PANTALÓN Y OVEROL

Composition / Composición:  
**50% Cotton / Algodón**  
**39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F**  
**10% Viscose / Viscosa**  
**1% Antistatic / Antiestático**



825 Xispal RS

|                                                                   |                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| LIGAMENT<br>LIGAMENTO                                             | Twill<br>Sarga                 |                                            |
| WEIGHT (oz sq yd)<br>PESO (gr/m²)                                 | 7,40 ± 5%<br>250 ± 5%          | EN 12127                                   |
| WIDTH (in)<br>ANCHO (cm)                                          | 63 ± 1,2<br>160 ± 3            |                                            |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)                                 | 5                              | EN ISO 12945-2                             |
| WASHING SHRINKAGE<br>ENCOGIMIENTO AL LAVADO                       | 3%                             | EN ISO 15797 / EN ISO 5077                 |
| PRE-TREATMENT<br>PRETRATAMIENTO                                   | Standard requirement           |                                            |
| TENSILE STRENGTH (N W x F)<br>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) | 900 ± 5%<br>450 ± 5%           | EN ISO 13934-1                             |
| INFLAMMABILITY<br>NFLAMABILIDAD                                   | A1-A2                          | EN ISO 15025 (EN ISO                       |
| CONVECTIVE HEAT<br>CALOR CONVECTIVO                               | B1                             | EN ISO 9151                                |
| RADIANT HEAT<br>CALOR RADIANTE                                    | C1                             | EN ISO 6942                                |
| BIG SPLASH RESIST.<br>RESIST. A GRAN<br>SALPICADURA               | ALUMINIUM (1436°F / 780°C)     | EN ISO 9185:2025                           |
|                                                                   | IRON (2550°F / 1400°C)         | EN ISO 9185:2025                           |
| CONTACT HEAT<br>CALOR POR CONTACTO                                | F1                             | EN ISO 12127-1                             |
| WELDING<br>SOLDADURA                                              | Class 1                        | EN ISO 11611                               |
| ANTIACID (Optional)*<br>ANTIÁCIDO (Opcional)*                     | Pass                           | EN 13034                                   |
| ELECTRIC ARC<br>ARCO ELÉCTRICO                                    | ATPV: Category II<br>4rA APC I | ASTM F1959 (NFPA 70 E)<br>EN IEC 61482-1-2 |
| HIGH VISIBILITY <sup>1</sup><br>ALTA VISIBILIDAD                  | Pass                           | EN ISO 20471                               |
| ANTISTATIC<br>ANTIESTÁTICO                                        | Pass                           | EN 1149-3/5                                |

\* Antiacid finish (AA): polymerize 2 minutes at 320 °F or add fluorocarbon finish after each washing cycle /  
Acabado antiácido (AA): polimerizar 2 minutos a 160 °C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.

<sup>1</sup> Washing instructions EN ISO 6330 (140 °F) Tumbler/ Condiciones de lavado EN ISO 6330 (60 °C) Secadora.


# 825 Xispal RS

Rev. 11

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas  
Petróleo y gas



Electricity  
Electricidad



Petrochemistry  
Petroquímicas



Foundries (Fe/Al)  
Fundiciones (Fe/Al)

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Yellow HV  
Amarillo HV



Orange 20  
Naranja 20



Grey 80  
Gris 80



Blue King 2935C  
Azul Rey 2935C



Navy Blue 70  
Marino 70



Kaki 412  
Kaki 412

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.