

# 826 Xispal RS

Rev. 7

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
WINTER POLO & T-SHIRT /  
CAMISETAS Y POLO  
INVIERNO

Composition / Composición:

**50% Cotton / Algodón**  
**39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F**  
**10% Viscose / Viscosa**  
**1% Antistatic / Antiestático**



826 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Knit Interlock	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m <sup>2</sup> )	7,60 ± 5% 260 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 2 160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5,000 cycles)	4	EN ISO 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	EN ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: <b>Category II</b> 4kA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN IEC 61482-1-2
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5

MADE IN MEXICO


# 826 Xispal RS

Rev. 7

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas  
Petróleo y gas



Electricity  
Electricidad



Petrochemistry  
Petroquímicas



Firemen  
Bomberos



Policemen  
Policía

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):



\*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60  
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.