

838 Xispal RS

Rev. 8

Recommended end-use /
Uso recomendado:
SWEATSHIRT/ SUDADERA

Composition / Composición:

50% Cotton / Algodón

39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F

10% Viscose / Viscosa

1% Antistatic / Antiestático



838 Xispal RS

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| LIGAMENT LIGAMENTO | Sweatshirt Felpa | |
| WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²) | 11,20 ± 5% 380 ± 5% | UNE 40339 |
| WIDTH (in) ANCHO (cm) | 63 ± 1,2 160 ± 3 | |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles) | 5 | EN 12945-2 |
| WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO | 5% | UNE EN ISO 6330 |
| PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO | Standard requirement | |
| INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD | A1-A2 | EN 15025 |
| CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO | B1 | EN 9151 |
| RADIANT HEAT CALOR RADIANTE | C2 | ISO 6942 |
| CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO | F1 | EN ISO 12127-1 |
| ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO | ATPV: Category II 4kA APC I | ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2 |
| ANTISTATIC ANTIESTÁTICO | Pass | EN 1149/3/5 |
| HIGH VISIBILITY ALTA VISIBILIDAD | Pass | EN 20471 |

MADE IN MEXICO


838 Xispal RS

Rev. 8

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Firemen
Bomberos



Policemen
Policía

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.