

838 Xispal RS

Rev. 9

Recommended end-use /
Uso recomendado:
SWEATSHIRT/ SUDADERA

Composition / Composición:
50% Cotton / Algodón
39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
10% Viscose / Viscosa
1% Antistatic / Antiestático



838Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Sweatshirt Felpa	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	11,20 ± 5% 380 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 1,2 160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5,000 cycles)	5	EN ISO 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 111612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C2	EN ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: Category II 4kA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN IEC 61482-1-2
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5
HIGH VISIBILITY ALTA VISIBILIDAD	Pass	EN ISO 20471


838 Xispal RS

Rev. 9

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Firemen
Bomberos



Policemen
Policía

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.