

936 Valen-t

Rev. 11

Recommended end-use /
Uso recomendado:
JACKET & PANTS/
CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:
43% Cotton / Algodón
30% Viscose / Viscosa
20% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
6% P-Aramide / P-Aramida
1% Antistatic / Antiestático



936 Valen-t


LIGAMENT LIGAMENTO		Sateen 3/2 b4,1	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)		10,62 ± 5% 360 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)		63 ± 1,2 160 ± 3	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO		3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
ASTM			
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO		Standard requirement	
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO		ATPV: Category II	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436 F / 780 C)	Pass	ASTM F955
UNE EN			
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO		Standard requirement	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		1200 ± 5% 810 ± 5%	EN ISO 13934-1
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD		A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO		B1	EN ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE		C1	EN ISO 6942
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436 F / 780 C)	D3	EN ISO 9185:2007
	IRON (2550°F / 1400 C)	E3	EN ISO 9185:2007
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO		F1	EN ISO 12127-1
WELDING SOLDADURA		Class 2	EN ISO 11611
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO		ATPV: 9,5 cal/cm² ELIM: 8,1 cal/cm² 4kA APC1	EN IEC 61482-1-1 EN IEC 61482-1-2
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO		Pass	EN 1149-3/5
ANTIACID / ANTIÁCIDO (optional/opcional)*		Pass	EN 13034
HIGH VISIBILITY ¹ ALTA VISIBILIDAD		Pass	EN ISO 20471

* Antacid garments: polymerize 2 minutes at 320°F or add fluorocarbon finish after each washing cycle.
Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
¹ Washing instructions (EN ISO 6330 (140 F) / Condiciones de lavado EN ISO 6330

936 Valen-t

Rev. 11

Recommended use / Sectores recomendados:



Electricity
Electricidad



Foundries (Al / Cryolte)
Fundiciones (Al / Criolte)



Welding
Soldadura

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.