

936 Valen-t

Rev. 7

Recommended end-use /
 Uso recomendado:
 JACKET & PANTS/
 CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:
43% Cotton / Algodón
30% Viscose / Viscosa
20% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
6% P-Aramide / P-Aramida
1% Antistatic / Antiestático



936 Valen-t

LIGAMENT LIGAMENTO	Sateen 3/2 b4,1	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	10,62 ± 5% 360 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 1,2 160 ± 3	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	UNE-EN ISO 15797

ASTM

PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	50 washes	
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: 10,4 cal/cm ² HAF: 80,50%	ATPV: 10,4 cal/cm ² HAF: 80,50%	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436°F / 780°C) Pass	No tested	ASTM F955

UNE EN

PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	50 washes	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	1200 ± 5% 810 ± 5%	1400 ± 5% 830 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	B1	ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	C1	ISO 6942
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436°F / 780°C)	D3	ISO 9185
	IRON (2550°F / 1400°C)	E3	ISO 9185
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	F1	EN ISO 12127-1
WELDING SOLDADURA	Class 2	Class 2	EN 11611
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: 9,5 cal/cm ² ELIM: 8,1 cal/cm ² 4rA APC 1	No tested	EN 61482-1-1
		4rA APC 1	EN 61482-1-2
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO	Pass	Pass	EN 1149/3/5
ANTIACID / ANTIÁCIDO (optional/opcional)*	Pass	No tested	EN 13034
HIGH VISIBILITY ALTA VISIBILIDAD	Pass	No tested	EN 20471


* Antacid garments: polymerize 2 minutes at 320°F or add fluorocarbon finish after each washing cycle.
 Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.

MADE IN MEXICO

936 Valen-t

Rev. 7

Recommended use / Sectores recomendados:



Electricity
Electricidad



Foundries (Al / Cryolite)
Fundiciones (Al / Criolite)



Welding
Soldadura

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.