

937 Valent

Rev. 11

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
JACKET & PANTS /  
CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:  
52% Cotton / Algodón  
23% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F  
19% Viscose / Viscosa  
6% P-Aramide / P-Aramida




937 Valent

|                                     |                            |                       |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| LIGAMENT                            | Sateen                     |                       |
| LIGAMENTO                           | 3/2 b4,1                   |                       |
| WEIGHT (oz sq yd)                   | 10,90 ± 5%                 | UNE 40339             |
| PESO (gr/m²)                        | 370 ± 5%                   |                       |
| WIDTH (in)                          | 63 ± 1,2                   |                       |
| ANCHO (cm)                          | 160 ± 3                    |                       |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)   | 5                          | ASTM D3512 EN 12945-2 |
| WASHING SHRINKAGE                   | 3%                         | AATCC135              |
| ENCOGIMIENTO AL LAVADO              |                            | UNE-EN ISO 15797      |
| ASTM                                |                            |                       |
| PRE-TREATMENT                       | Standard requirement       |                       |
| PRETRATAMIENTO                      |                            |                       |
| TENSILE STRENGTH (N W x F)          | 1200 ± 5%                  | ASTM D5034            |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) | 850 ± 5%                   |                       |
| ELMENDORF TEAR (N W x F)            | 60 ± 5%                    | ASTM D1424            |
| DESGARRO ELMENDORF (N U x T)        | 47 ± 5%                    |                       |
| VERTICAL FLAMMABILITY               | Pass                       | ASTM D6413            |
| Char length (in)                    |                            |                       |
| After flame (s)                     |                            |                       |
| ELECTRIC ARC                        | ATPV: Category II          | ASTM F1959            |
| ARCO ELÉCTRICO                      |                            | (NFPA 70 E)           |
| BIG SPLASH RESIST.                  | ALUMINIUM (1436 F / 780 C) | Pass                  |
| RESIST. A GRAN                      | IRON (2550°F / 1400 C)     | Pass                  |
| SALPICADURA                         | ZINC (2192°F / 1200 C)     | Pass                  |
| UNE EN                              |                            |                       |
| PRE-TREATMENT                       | Standard requirement       |                       |
| PRETRATAMIENTO                      |                            |                       |
| TENSILE STRENGTH (N W x F)          | 1700 ± 5%                  | UNE-EN 13934-1        |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) | 820 ± 5%                   |                       |
| INFLAMMABILITY / INFLAMABILIDAD     | A1-A2                      | EN 15025 (EN 11612)   |
| CONVECTIVE HEAT / CALOR CONVECTIVO  | B1                         | ISO 9151              |
| RADIANT HEAT / CALOR RADIANTE       | C1                         | ISO 6942              |
| BIG SPLASH RESIST.                  | ALUMINIUM (1436 F / 780 C) | ISO 9185              |
| RESIST. A GRAN                      | IRON (2550°F / 1400 C)     | ISO 9185              |
| SALPICADURA                         |                            |                       |
| CONTACT HEAT / CALOR POR CONTACTO   | F1                         | EN ISO 12127-1        |
| WELDING / SOLDADURA                 | Class II                   | EN 11611              |
| ELECTRIC ARC                        | 4kA APC I                  | EN 61482-1-2          |
| ARCO ELÉCTRICO                      |                            |                       |

# 937 Valen-t

Rev. 11

Recommended use / Sectores recomendados:



Electricity  
Electricidad



Foundries (Fe/Al/Zn/Cu)  
Fundiciones (Fe/Al/Zn/Cu)



Welding  
Soldadura

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Orange 20  
Naranja 20



Red 30  
Rojo 30



Navy Blue 70  
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.