

937 Valen-t

Rev. 11

Recommended end-use /
Uso recomendado:
JACKET & PANTS /
CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:
52% Cotton / Algodón
23% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
19% Viscose / Viscosa
6% P-Aramide / P-Aramida




937 Valen-t

LIGAMENT		Sateen		
LIGAMENTO		3/2 b4,1		
WEIGHT (oz sq yd)		10,90 ± 5%	EN 12127	
PESO (gr/m²)		370 ± 5%		
WIDTH (in)		63 ± 1,2		
ANCHO (cm)		160 ± 3		
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		5	ASTM D3512 EN 12945-2	
WASHING SHRINKAGE		3%	AATCC135	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO			EN ISO 15797 / EN ISO 5077	
ASTM				
PRE-TREATMENT		Standard requirement		
PRETRATAMIENTO				
TENSILE STRENGTH (N W x F)		1200 ± 5%	ASTM D5034	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		850 ± 5%		
ELMENDORF TEAR (N W x F)		60 ± 5%	ASTM D1424	
DESGARRO ELMENDORF (N U x T)		47 ± 5%		
VERTICAL FLAMMABILITY				
Char length (in)		Pass	ASTM D6413	
After flame (s)				
ELECTRIC ARC		ATPV: Category II	ASTM F1959 (NFPA 70 E)	
ARCO ELÉCTRICO				
BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (1436 F / 780 C)	Pass	ASTM F955	
RESIST. A GRAN	IRON (2550°F / 1400 C)	Pass		
SALPICADURA	ZINC (2192°F / 1200 C)	Pass		
UNE EN				
PRE-TREATMENT		Standard requirement		
PRETRATAMIENTO				
TENSILE STRENGTH (N W x F)		1700 ± 5%	EN ISO 13934-1	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		820 ± 5%		
INFLAMMABILITY / INFLAMABILIDAD		A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)	
CONVECTIVE HEAT / CALOR CONVECTIVO		B1	EN ISO 9151	
RADIANT HEAT / CALOR RADIANTE		C1	EN ISO 6942	
BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (1436 F / 780 C)	D2	EN ISO 9185:2007	
RESIST. A GRAN	IRON (2550°F / 1400 C)	E3	EN ISO 9185: 2007	
SALPICADURA				
CONTACT HEAT / CALOR POR CONTACTO		F1	EN ISO 12127-1	
WELDING / SOLDADURA		Class II	EN ISO 11611	
ELECTRIC ARC		4kA APC I	EN IEC 61482-1-2	
ARCO ELÉCTRICO				

937 Valen-t

Rev. 11

Recommended use / Sectores recomendados:



Electricity
Electricidad



Foundries (Fe/Al/Zn/Cu)
Fundiciones (Fe/Al/Zn/Cu)



Welding
Soldadura

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Orange 20
Naranja 20



Red 30
Rojo 30



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.