

945 Valen-t

Rev. 8

Recommended end-use/
Uso recomendado:
JACKET & PANTS /
CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:
52% Cotton / Algodón
22% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
19% Viscose / Viscosa
6% P-Aramide / P-Aramida
1% Antistatic




945 Valen-t

LIGAMENT LIGAMENTO		Broken Twill	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)		13,27 ± 5% 450 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)		63 ± 1,2 160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		5	ASTM D3512
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO		3%	UNE-EN ISO 15797
ASTM			
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO		Standard requirement	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		1200 ± 5% 850 ± 5%	ASTM D5034
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO		ATPV: 15,3 cal/cm² HAF: 83,2%	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	IRON (2550°F / 1400°C)	Pass	ASTM F955
UNE EN			
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO		Standard requirement	50 washes
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		1600 ± 5% 1200 ± 5%	1500 ± 5% 1200 ± 5% UNE-EN 13934-1
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD		A1-A2	A1-A2 EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO		B1	B1 ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE		C1	C1 ISO 6942
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436°F / 780°C)	D3	D2 ISO 9185
	IRON (2550°F / 1400°C)	E3	E3 ISO 9185
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO		No Tested	F1 EN ISO 12127-1
WELDING / SOLDADURA		No Tested	Class 2 EN 11611
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO		ATPV: 18 cal/cm² ELIM: 13,0 cal/cm² 7rA APC 2	No Tested EN 61482-1-1 7rA APC 2 EN 61482-1-2
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO		Pass	Pass EN 1149/3/5

945 Valen-t

Rev. 8

Recommended use / Sectores recomendados :



Electricity
Electricidad



Foundries (Fe/Al/Zn/Cu/Criolite)
Fundiciones (Fe/Al/Zn/Cu/Criolite)



Welding
Soldadura



Cement Plant
Cementeras

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.