

Cardigan Xispal RS

Rev. 6

Recommended end-use /
Uso recomendado:
CUFFS & NECKS /
PUÑOS Y CUELLOS

Composition / Composición:

50% Cotton / Algodón

39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F

10% Viscose / Viscosa

1% Antistatic / Antiestático



Cardigan Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Rib Knit / Canalé	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	10,62 ± 5% 360 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	19 ± 1,2 Tubular 50 ± 3 Tubular	
PILLING MARTINDALE (5,000 cycles)	4	EN ISO 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C2	EN ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: Category II	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5

MADE IN MEXICO

Cardigan Xispal RS

Rev. 6

Recommended use / Sectores recomendados:

MANUFACTURED COMPLEMENT / COMPLEMENTO DE CONFECCIÓN

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Grey 80
Gris 80

Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.