

334

Rev. 4

Uso recomendado /
Recommended end-use:
RECUBRIMIENTO DE CABLEADO /
WIRING COATING

Composición / Composition :
50% P-Aramida / P-Aramide
50 % Polyurethane / Poliuretano

LIGAMENTO / LIGAMENT	IEI / Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	345 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	120 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN ISO 12945-2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	3200 ± 5% 2900 ± 5%	EN ISO 13934-1
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)

Sectores recomendados / Recommended use:

AUTOMOCIÓN

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):

