

356

Rev. 3

Uso recomendado /
Recommended end-use:
FUNDAS Y RECUBRIMIENTOS /
COVERS

Composición / Composition :
75 % P-Aramida / P-Aramide
25 % Siloxane metalizado / Metalized Siloxane

LIGAMENTO / LIGAMENT	Sarga / Twill	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	550 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	130 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN ISO 12945-2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	3400 ± 5% 3300 ± 5%	EN ISO 13934-1
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)

Sectores recomendados / Recommended use:

AUTOMOCIÓN

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Silver