

Recommended end-use /
 Uso recomendado:
 WIRING COATING /
 RECUBRIMIENTO DE
 CABLEADO

Composition / Composición:
50% P-Aramida / P-Aramide
50 % Polyurethane / Poliuretano

LIGAMENT LIGAMENTO	IEI / Tafetan	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	10,18 ± 5% 345 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	39,37 ± 1,2 100 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	3200 ± 5% 2900 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	UNE-EN ISO 15797
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN 15025

Recommended use / Sectores recomendados:

AUTOMOTIVE

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):

