

# 822 OC Xispal RS

Rev. 1

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:  
**50% Algodón orgánico / Organic cotton**  
**39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**  
**10% Viscosa / Viscose**  
**1% Antistático / Antistatic**



822 OC Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		Piqué / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )		220 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		4	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		5%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 6,2 cal/cm <sup>2</sup> ELIM: 5,6 cal/cm <sup>2</sup>	No tested No tested	EN 61482-1-1
	4kA APC 1	4kA APC 1	EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass	EN 20471



# 822 OC Xispal RS


Rev. 1



Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas  
Oil & Gas



Electricidad  
Electricity



Petroquímicas  
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



\*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



**Amarillo HV**  
HV Yellow



**Azulina 50**  
Royal Blue 50



**Gris 82**  
Grey 82



**Marino 60**  
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.



STANDARD  
100

2008AN2098  
AITEK