

822 OC Xispal RS

Rev. 2

Uso recomendado /
Recommended end-use:
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:
50% Algodón orgánico / Organic cotton
39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
10% Viscosa / Viscose
1% Antistático / Antistatic



822 OC Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Piqué / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	220 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2 EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	B1 ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	C1 ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	F1 EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 6,2 cal/cm ² ELIM: 5,6 cal/cm ²	No tested No tested EN 61482-1-1
	4kA APC 1	4kA APC 1 EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass EN 20471



822 OC Xispal RS


Rev. 2



Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Azulina 50
Royal Blue 50



Gris 82
Grey 82



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.