

812 Xispal RS

Rev. 4

Uso recomendado /
Recommended end-use:
TEJIDO PARA FORRERIA /
FABRIC FOR LINING

Composición / Composition:

50% Algodón / Cotton

39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F

10% Viscosa / Viscose

1% Antiestático / Antistatic



812 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	IEI / Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	120 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	150 ± 3	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	650 ± 5% 200 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1	EN 15025 (EN 11612)
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149/3


812 Xispal RS

Rev. 4

Sectores recomendados / Recommended use:

TEJIDO PARA FERRERIA / FABRIC FOR LINING

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C):



Colores disponibles / Available colors:



Naranja 20
Orange 20



Gris 80
Grey 80



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.