

812 Xispal RS

Rev. 4

Recommended end-use /
Uso recomendado:
FABRIC FOR LINING /
TEJIDO PARA FORRERIA

Composition / Composición:

50 % Cotton / Algodón

39 % Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F

10 % Viscose / Viscosa

1 % Antistatic / Antiestático



812 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Tafetan Plana	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	3,50 ± 5% 120 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	59 ± 1,2 150 ± 3	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	650 ± 5% 200 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	UNE-EN ISO 6330
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN 15025 (EN 11612)
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/3/5

812 Xispal RS

Rev. 4

Recommended use / Sectores recomendados :

FABRIC FOR LINING / TEJIDO PARA FERRERIA

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (140°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (60°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.