

817 R1 Waterproof Xispal RS

Rev. 3

Recommended end-use /
Uso recomendado:
WATERPROOF /
PRENDAS IMPERMEABLES

Composition / Composición:
24% Modified acrylic fiber type-F / Acrílica modificada tipo-F
24% Viscose / Viscosa
18% Cotton / Algodón
18% PU
15% Polyamide / Poliamida
1% Antistatic / Antiestático



817 R1 Waterproof Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Tafetan IEI	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	6,20 ± 5% 210 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	59 ± 1,2 150 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	3%	UNE-EN ISO 6330
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
TENSTILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	475 ± 5% 550 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C1	ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/2/3/5
PERSPIRATION TRANSPIRABILIDAD	Class 4	EN 343
WATERPROOF IMPERMEABILIDAD	Class 4	EN 343
ANTIACID (optional) ANTIÁCIDO (opcional)	Pass	EN 13034
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	4kA APC 1	EN 61482-1-2
HIGH VISIBILITY ALTA VISIBILIDAD	Pass	EN 20471

*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.


817 R1 Waterproof Xispal RS

Rev. 3

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Policia
Policemen

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (140°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (60°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.

Tejido para EPI (Equipo de Protección Individual) / PPE fabric (Personal Protective)

Según reglamento UE 2024/2462 de 19/9/2024 se ha permitido el uso de ciertos compuestos del ácido undecafluorhexanoico (PFHxA) y sus sales para los equipos de protección individual destinados a proteger los usuarios contra riesgos incluidos en el ámbito de aplicación de la categoría de riesgo III, letras a), c) a f), h) y l) del Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425.

According to EU Regulation 2024/2462 of 19/9/2024, the use of certain compounds of undecafluorhexanoic acid (PFHxA) and its salts has been permitted for personal protective equipment intended to protect users against risks included in the scope of risk category III, letters a), c) to f), h) and l) of Annex I to Regulation (EU) 2016/425.

