

830 R1 Xispal RS

Rev. 5

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN /
JACKET & PANTS

Composición / Composition:

48% Algodón / Cotton

38% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F

10% Viscosa / Viscose

3% Poliamida / Polyamide

1% Antiestático / Antistatic



830 R1 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		3/2 b4,1 / Sateen	
PESO / WEIGHT (gr/m²)		300 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE		3%	UNE-EN ISO 15797
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		Standard requirement	50 washes
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	ALUMINIUM (780°C)	1500 ± 5%	1400 ± 5%
	IRON (1400°C)	840 ± 5%	820 ± 5%
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY		A1-A2	A1-A2
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT		BI	BI
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT		CI	CI
RESIST. A GRAN SALPICADURA. BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (780°C)	DI	DI
	IRON (1400°C)	EI	EI
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT		FI	FI
SOLDADURA / WELDING		Class I	Class I
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC		ATPV: 9,90 cal/cm² ELIM: 8,60 cal/cm² 4kA APC I	No tested
			4kA APC I
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC		Pass	Pass
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*		Pass	No tested
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY ¹		Pass ¹	Pass ¹

* Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

¹ Condiciones de lavado EN 6330 (60°C) / Washing instructions EN 6330 (60°C)

830 R1 Xispal RS

Rev. 5


Sectores recomendados / Recommended use:



Fundiciones (Fe/Al)
Foundries (Fe/Al)



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Marino 70
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.