

# 918 Valen-t

Rev. 5

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
CAZADORA O CAMISA Y  
PANTALÓN /  
JACKET OR SHIRT & PANTS

## Composición / Composition:

**35% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**  
**30% Algodón / Cotton**  
**20% Viscosa / Viscose**  
**14% P-Aramida / P-Aramide**  
**1% Antiestático / Antistatic**



LIGAMENTO LIGAMENT	Sarga Twill	
PESO (gr/m <sup>2</sup> ) WEIGHT	180 ± 5%	UNE 40339
ANCHO (cm) WIDTH	160 ± 3	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	900 ± 5% 450 ± 5%	UNE-EN 13934-1
RESISTENCIA AL RASGADO (N U x T) TEAR RESISTANCE (N W x F)	35 ± 5% 25 ± 5%	ASTM D1424 (ASTM F1506)
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 15797
RESISTENCIA AL CALOR HEAT RESISTANCE	Pass	ASTM F2894 (NFPA 2112)
INFLAMABILIDAD VERTICAL VERTICAL FLAMMABILITY	Pass	ASTM D6413 (NFPA2112) (ASTM F1506)
EXPOSICIÓN AL FUEGO RÁPIDO (%) (Prueba Maniquí promedio 2° y 3° lesión por quemadura) EXPOSURE TO RAPID FIRE	27,60	ASTM F1930 (NFPA 2112)
ALTA VISIBILIDAD HIGH VISIBILITY	Pass	ANSI 107
ARCO ELECTRICO ELECTRIC ARC	ATPV: 6,5 cal/cm <sup>2</sup> HAF: 68,8%	ASTM F1959 (ASTM F1506)


# 918 Valen-t

Rev. 5

Sectores recomendados / Recommended use:



Oil & Gas  
Petróleo y gas



Electricidad  
Electricity



Policemen  
Policía

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (167°F):



Colores disponibles / Available colors:



**Marino 70**  
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

